

## MASSA CORRIDA PVA

**Descrição:** A Massa Corrida PVA Espaço é feita para corrigir desníveis e imperfeições das paredes, dando um acabamento fino, indicado para superfícies internas. Produto macio de aplicar e fácil na hora de lixar.

**Indicação:** Indicado para superfícies internas de Reboco novo, em superfícies já pintadas ou reboco velho aplicar Fundo preparador para preparar o substrato e evitar o deslocamento do material.

**Cores:** Branco

### Informaçõestécnicas

**Composição:** Água, cargas minerais inertes, resina acrílica, biocidas, espessantes acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.

**Toxicidade:** Baixa toxicidade

**Sólidos/Massa:** 65 – 75 %

**Densidade:** Massa :1,65 a 1,75g/cm<sup>3</sup>

**Ponto de fulgor:** >100° C

**Embalagens:** 20 kg –25 kg –40 kg

**Prazo de validade :** 12 meses dependendo do acondicionamento, embalagem fechada e sem uso.

### Dados de aplicação

**Diluição:** Em até 05% se necessário

**Aplicação:** De acordo com as habilidades do aplicador pode ser feita de várias maneiras conferindo diversos tipos acabamento a superfície

**Rendimento:**20 kg = 60 m<sup>2</sup> / 25kg 75 m<sup>2</sup> / 40kg =120 m<sup>2</sup> .O rendimento pode variar dependendo das condições do substrato onde será aplicado.

**Secagem:** Ao toque: 4 horas. Final: de 4 a 12 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

**Recomendações:** Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.

**Químico Responsável - CRQ II Região: 02202621**