

Grafiato /Textura Rústica / Arenato

Descrição: Revestimento decorativo desenvolvido para criar diversos efeitos de textura. Produto hidrorrepelente, com de alta resistência. De fácil aplicação, boa aderência, ótima cobertura e alto rendimento.

Indicação: Indicado para superfícies internas e externas de reboco, concreto aparente, blocos de concreto, fibrocimento, massa corrida ou acrílica e repinturas. Obs: Arenato aplicar somente em superfícies bem niveladas.

Cores: Conforme catálogo de cores.

Informaçõestécnicas

Composição: Água, cargas minerais inertes, resina acrílica, biocidas, espessantes acrílicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos e tensoativos.

Toxicidade: Baixa toxicidade

Sólidos/Massa: 70 – 80 %

Densidade:Grafiato:1,9 a 2,1g/cm³

Textura: 1,70 – 1,85 g/cm³

Arenato:1,8 a 2,0 g/cm³

Ponto de fulgor: >100° C

Embalagens: 20 kg –25 kg –40 kg

Prazo de validade : 12 a 24 meses dependendo do acondicionamento, embalagem fechada e sem uso.

Dados de aplicação

Diluição: Em até 05% se necessário

Aplicação: De acordo com as habilidades do aplicador pode ser feita de várias maneiras conferindo diversos tipos acabamentoo a superfície

Rendimento: Grafiato: 3,0kg a 4kg / m² Textura: 1,5kg a 2,5kg / m². Arenato 2,5kg a 3,5 kg / m². Dependendo das condições do substrato onde será aplicado e das características do produto.

Secagem: Ao toque: 4 horas. Final: de 4 a 12 dias, dependendo do tipo e condições do substrato, bem como das condições climáticas.

Recomendações: Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10° C e umidade relativa do ar superior a 90% e sol incidindo diretamente sobre a superfície. A aplicação em dias chuvosos retardará a secagem e a cura final do produto, e a incidência direta do sol promoverá uma secagem superficial muito rápida prejudicando o aspecto final. Duas semanas após a pintura, gotas de chuva podem provocar manchas. Se ocorrer, lave imediatamente toda a superfície com água potável.